

Rejunte Siliconado Externo Kalfix



INDICAÇÕES DE USO

Ideal para revestimento cerâmicos e porcelanatos em fachadas, áreas externas e internas com ou sem incidência de água com juntas de 2 mm a 10 mm, em pisos ou paredes. Não indicado para rejuntar juntas falsas em cerâmicas esmaltadas ou foscas (tipo quater).

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos.

PRAZOS MÍNIMOS PARA TRÁFEGO

24 Horas da execução.

CUIDADOS NA APLICAÇÃO

Certifique-se que o revestimento esteja no mínimo à 72 horas aplicado. As juntas devem estar limpas, isentas de resíduos que comprometa a aderência do rejuntamento com a base. Revestimentos anti-derrapantes não esmaltados ou similares recomenda-se realizar teste antes da aplicação. Evite aplicar em locais quando houver incidência de sol, vento ou chuva. Aplicar o rejuntamento somente quando a temperatura ambiente e/ou da superfície da base estiver entre 10°C a 40°C.

PREPARO DO PRODUTO

Utilize recipiente estanque, limpo e seco, em local protegido do sol, do vento e da chuva. Misture todo o conteúdo da embalagem à quantidade de água limpa e indicada na lateral da embalagem até obter uma pasta homogênea. Admite-se variação para mais ou menos de 5% na quantidade de água. Deixar a massa em repouso durante 15 minutos, remisturando antes do uso. Utilizar o rejuntamento misturado no tempo máximo de 2h e 30 minutos

APLICAÇÃO

Aplicar o Rejunte Externo com o auxílio de desempenadeira emborrachada, pressionando-o para dentro das juntas. Evite o contato excessivo do rejunte com a superfície do revestimento. Aguardar entre 15 a 30 minutos, para remover o excesso do rejuntamento com uma esponja macia, úmida e limpa, logo em seguida, passe levemente sobre o rejuntamento uma esponja umedecida ou utilize um frisador plástico, acrílico ou madeira. Quando a temperatura estiver acima dos 30°C ou houver incidência direta de vento ou sol sobre o material aplicado, recomenda-se umedece-lo 50 minutos após a aplicação.

TABELA DE CONSUMO

Largura	Comp.	Espes.	3mm	4mm	6mm	8mm	10mm
100	100	6	490	650	970	1300	1620
150	150	3	160	220	320	430	540
150	150	5	270	360	540	720	900
200	200	5	200	270	410	540	680
200	300	6	200	270	410	540	680
300	300	6	160	220	330	440	540
370	370	8	180	240	350	470	590
200	400	8	240	330	490	650	820
400	400	8	160	220	330	440	550

LIMPEZA

Para a remoção de resíduos da argamassa de rejuntamento depositados sobre as cerâmicas que apresentem maior resistência à limpeza, utilize a solução limpadora Kal Clean três dias após a aplicação do rejuntamento. NUNCA UTILIZE ÁCIDOS PARA FAZER A LIMPEZA.

ATENÇÃO

Utilize equipamentos de proteção, como óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica. Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

VALIDADE

18 meses, a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Pilhas de até 1,5 m de altura em local protegido, arejado, seco, sobre paletes e distante da parede em pelo menos 15 cm.