

Argamassa multiuso 4 em 1

INDICAÇÕES DE USO

Recomendada para revestimento de paredes internas e externas com aplicação manual. Indicado para tijolos cerâmicos, blocos de concreto, tijolos de barro maciço e alvenaria de vedação. Ao aplicar em áreas externas a base deve ser chapiscada e para áreas internas diretamente sobre a alvenaria.

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, agregados minerais selecionados, aditivos especiais não tóxicos.

TEMPERATURA DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO

Do ambiente: 5° a 40°C. Da base: 5° a 27°C. Não aplicar em superfícies extremamente quentes, ou quando da expectativa de chuvas.

COR

Cinza

CARACTERÍSTICAS

Quantidade de água da mistura: 2 a 3L / Tempo de utilização: 2hs / Densidade aparente: 1,50 kg/cm³ / Densidade fresca: 1,80 kg/cm³

Classificação de acordo com a NBR 13.281/2005: P5 M4 R5 D4 U4 A3

CONSUMO

17 Kg/m²/cm de espessura – para revestimento

15 kg/m² - para assentamento de blocos 14x19x39cm

PREPARO DA BASE E DO REVESTIMENTO

A limpeza da base pode ser executada conforme procedimentos (NBR7200/98 item 8.4.3). Remover resíduos e contaminações da base antes da aplicação do chapisco. Para aplicações externas certifique-se que a base esteja chapiscada. Em situações de climas adversos, com temperaturas superiores a 25 °C e umidade inferior a 40%, umedeça a base antes da aplicação. Em caso de falhas na alvenaria, preencha antes de aplicar o produto para ter um melhor resultado e economia.

PREPARO DO PRODUTO

A mistura do produto, deve ser realizada com água limpa na proporção indicada na embalagem. Para facilitar a mistura e evitar a formação de grumos, adicione metade da água no recipiente; em seguida, adicione a argamassa realize a mistura e complete com o restante da água.

APLICAÇÃO

Revestimento - Proteja as peças de alumínio, pois podem manchar no momento de sua aplicação. Em situações de climas adversos, com temperaturas superiores a 25 °C e umidade inferior a 40%, umedeça a base antes da aplicação do produto. O revestimento de paredes deve ser feito em uma única demão para espessuras até 2,5 cm. Para espessuras maiores, aplique uma segunda demão somente quando a anterior estiver suficientemente firme para suportar a segunda. Recomendamos que essa aplicação seja realizada na condição úmido sobre úmido. O revestimento pode atingir até 5 cm de espessura em duas demãos de 2,5 cm. Para espessuras superiores a 5 cm, deve ser empregada tela metálica entre camadas para estruturar o revestimento (consulte projetista especializado). Para acabamento desempenado ou sarrafeado deve ser aguardado o puxamento da argamassa. O acabamento poderá ser sarrafeado, desempenado ou camurçado, dependendo do tipo de acabamento que receberá posteriormente (argamassa decorativa, pinturas, cerâmicas, pedras, etc.). **Assentamento** - Aplique a argamassa sobre os blocos com colher de pedreiro. Posicione o bloco sobre a argamassa fresca, removendo o excesso de material e observando o alinhamento, prumo e nível da parede. Mantenha as juntas na espessura de 1 a 2 cm

ATENÇÃO

Utilize equipamentos de proteção, como óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica. Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

VALIDADE E CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

180 (cento e oitenta) dias a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem. Pilhas de até 1,5 m de altura em local protegido, arejado, seco, sobre paletes e distante da parede em pelo menos 15 cm.